

Hersteller: Hersteller – Type: Hersteller-Kennzeichnungs-Code:: Bestell- / Artikel-Nr.: Werkstoff-Kurzbezeichnung / Bezugsnorm: (Dichtung / Dichtungsplatte) Werkstoff-Kurzbezeichnung / Bezugsnorm: (Ein.- / Auflage)	<b>Kempchen Dichtungstechnik</b> <b>Spiraldichtung</b> <b>SpV1</b>  <b>CrNi-Stahl / PTFE ungesintert (t= 0,7 mm)</b>		
Abmessungen Dicke (mm)	<b>3,5 mm</b>		
Abmessungen sonstige (mm)	<b>Ø 54 / 69 x 3,5 mm</b>		
Merkmale	Einheit	Bestimmungsmethode / Prüfnorm	Gewährleisteter Mindestwert des Produkts
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	DIN 28090-2	--- g/cm <sup>3</sup>
Dichte des Graphits (bei Verwendung von Graphit)	g/cm <sup>3</sup>	DIN 28090-2	--- g/cm <sup>3</sup>
Zulässige Lagerungszeit (bei der Verwendung von Elastomeren)	(in Jahren)	DIN 7716	---
<b>Angaben zur Beständigkeit</b>			
Maximale Betriebstemperatur (°C) für Wasserdampf / Wasser	-	-	<b>200 °C</b>
Medienbeständigkeit	-	DIN 28090-3	---
Langzeitverhalten Grenzwerte bezüglich der Änderung von Abdicht- und Verformungseigenschaften und ggf. auch Dichtungsabmessungen (Medium, Druck, Temperatur, Dichtungsflächenpressung usw.)	-		<b>Abhängig von den jeweiligen Anwendungsfällen</b>
<b>Anteil an Verunreinigungen</b>		Anforderungen siehe KS D 2021/50 Anhang D	
Wasserlösliche Chloride	mg/Kg	Siemens-Norm	<b>≤ 20</b>
Gesamtmenge Chlor	mg/Kg		≤ ---
Gesamtmenge Chlor und Fluor	mg/Kg	DIN 28090-2	≤ ---
Gesamtmenge Fluor	mg/Kg		≤ ---

	<b>erstellt:</b>	<b>Bestätigt Hersteller</b>
Datum:	10.11.2006	10.11.2006
Name:	H. Buchholz	H. Faßbender

**Dichtungskennwerte für Dichtungen im Krafthauptschluß**
**1. Abdichteigenschaften  $Q_{\min(L)}$  und  $Q_{S \min(L)}$** 

Abmessung der Prüflinge: $\varnothing 54 / 69 \times 3,5 \text{ mm}$				Verhältnis wirksamer Dichtungsbreite ( $b_D$ ) zu Dichtungsdicke ( $h_D$ ) 2,1			
Prüfmedium <sup>1)</sup> Dichtheitsklasse Innendruck	<b>Helium</b>						
	<b>1,0</b>		<b>0,1</b>		<b>0,01</b>		
	<b>40 bar</b>						
	$Q_{\min(L)}$ bzw. $Q_A$	$Q_{S \min(L)}$	$Q_{\min(L)}$ bzw. $Q_A$	$Q_{S \min(L)}$	$Q_{\min(L)}$ bzw. $Q_A$	$Q_{S \min(L)}$	$Q_{\min(L)}$ bzw. $Q_A$
Kennwerte <sup>2)</sup>	<b>11</b>	---	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	
		( $Q_{A---}$ )		( $Q_{A40}$ )		( $Q_{A80}$ )	( $Q_A$ )

**2. Verformungseigenschaften ( $Q_{S \max}$ ,  $E_G$ ,  $\Delta e_G$ )**

Abmessung der Prüflinge:		$\varnothing 54 / 69 \times 3,5 \text{ mm}$							
		Raumtemperatur		100 °C		200 °C		300 °C	
$Q_{S \max}$ <sup>3)</sup> (MPa)		<b>300</b>		<b>280</b>		<b>250</b>			
$E_G$ ( $Q_{S \max} = 10 \text{ MPa}$ )		<b>1314</b>		<b>1089</b>		<b>1473</b>			
$E_G$ ( $Q_{S \max} = 20 \text{ MPa}$ )		<b>2173</b>		<b>1852</b>		<b>2167</b>			
$E_G$ ( $Q_{S \max} = 40 \text{ MPa}$ )		<b>3245</b>		<b>3764</b>		<b>5248</b>			
$E_G$ ( $Q_{S \max} = 80 \text{ MPa}$ )		<b>7315</b>		<b>7743</b>		<b>9195</b>			
Abmessung der Prüflinge:		$\varnothing 54 / 69 \times 3,5 \text{ mm}$							
		Raumtemperatur		100 °C		200 °C		300 °C	
$\Delta e_G$ (mm)	$Q_A$ <sup>4)</sup>	$C_1$	$C_2$	$C_1$	$C_2$	$C_1$	$C_2$	$C_1$	$C_2$
	<b>80</b>	<b>0,0194</b>		<b>0,0614</b>					
C = Steifigkeiten von Druckstandprüfeinrichtungen				$C_1 = \dots\dots 150\dots\dots \text{ kN/mm}$		$C_2 = \dots\dots\dots \text{ kN/mm}$			

- 1) Als Prüfmedium ist Stickstoff oder Helium zu wählen. Die Dichtheitsklasse und die Innendruckstufe ist nach Anforderung des Anwenders zu wählen.
- 2)  $Q_{S \min(L)}$  ist Abhängigkeit von  $Q_A \geq Q_{\min(L)}$  anzugeben. Alternativ dürfen auch grafische Darstellungen angegeben werden.
- 3) Die Dichtungen, bei denen das Kriechrelaxationsverhalten einen wesentlichen Einfluss hat, können diese Kennwerte nur in Zusammenhang mit  $\Delta e_G$  betrachtet werden.
- 4) Ausgangsflächenpressung.
- 5) Werte zur Zeit nicht verfügbar