

Abteilung QS

Hersteller: Hersteller – Type: Hersteller-Kennzeichnungs-Code: Artikel-Nr.: Werkstoff-Kurzbezeichnung / Bezugsnorm: Werkstoff-Kurzbezeichnung / Bezugsnorm:	Kempchen Dichtungstechnik GmbH Zeichnungsteil NBR 50219 (frei von Regenerat)		
Abmessungsbereich (O-Ringe) (mm):			
Abmessungsbereich (Profile) (mm):			
Merkmale	Einheit	Bestimmungsmethode / Prüfnorm	Gewährleisteter Mindestwert des Produktes
Dichte	g/cm ³	DIN 53 479	1,30±0,05
Härte	Shore A	DIN 53 505	80±5
Zulässige Lagerzeit (bei Verwendung von Elastomeren)	Jahre	DIN 7716	5
Angaben zur Beständigkeit			
Maximale Betriebstemperatur	°C		100
Maximale Betriebstemperatur für ASTM-Öl Nr. 3	°C		
Maximale Betriebstemperatur für Wasserdampf / Wasser	°C		
Medienbeständigkeit		DIN 28090-2	
Langzeitverhalten Grenzwerte bezüglich der Änderung von Abdicht- und Verformungseigenschaften und ggf. auch O-Ringe / Profildichtungen (Medium, Druck, Temperatur usw.)			Abhängig von den jeweiligen Anwendungsanforderungen
Anteil der Verunreinigungen		Anforderung siehe KSD 2021/50 Anh. D	
wasserlösliches Chlorid	ppm	KWU-Norm	≤100
Angaben zur Berechnung			
Merkmale	Type ¹⁾	Bestimmungsmethode / Prüfnorm	Abmessung
Berechnungsverfahren und Maße der Einbauräume	O-Ringe	DIN 3771 Teil 5	
Berechnungsverfahren und Maße der Einbauräume	Profile	Herstellervorschrift	²⁾ Maße für Flansche

1) Type und Abmessung gemäß Bestellung

2) In Abhängigkeit von der Geometrie und den jeweiligen Maßen der Profildichtungen sind Angaben zur Form und zu den Maßen der Einbauräume anzugeben.

erstellt:

Bestätigung Hersteller

Datum: 08.08.2007

08.08.2007

Name: M. Buchholz
ATA-FB-028 ZT_094_0.doc

P. Fassbender